PEEK（ポリエーテルエーテルケトン）…（3）

＜(+)なべ小　ユニファイ＞

機械的特性	単位	ねじサイズ　ユニファイ(UNC)						
		#2-56山 (UNC)	#4-40山 (UNC)	#6-32山 (UNC)	#8-32山 (UNC)	#10-24山 (UNC)	#10-32山 (UNF)	#1/4-20山 (UNC)
ねじり破断トルク	N・m	0.10	0.19	0.33	0.61	0.84	0.95	2.04
引張破断荷重	N	181	306	459	746	919	1,090	1,742

※表中の数値は、参考値であり保証値ではありません。

在庫範囲

呼び（インチ）	ピッチ（山数）	頭部寸法(inch)		首下長さ L (inch)									
		外径	高さ	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2
UNC # 2	56山	0.167	0.058	△	△	△	△							
UNC # 4	40山	0.219	0.080	△	○	○	○	○	○	○	○	○		
UNC # 6	32山	0.270	0.097		○	○	○	○	○	○	○	○		
UNC # 8	32山	0.322	0.115		○	○	○	○	○	○	○	○		
UNC #10	24山	0.373	0.133				○	○	○	○	○	○		
UNF #10	32山	0.373	0.133				○	○	○	○	○	○		
UNC 1/4	20山	0.429	0.175				○	○	○	○	○	○	△	△

すべて全ねじです。△印は、ご用命に応じます。

＜(+)皿小＞

在庫範囲

呼び (d)	ピッチ	頭部外径	全長 L										
			4	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30
M 2	0.4	4	○	○	○	○	○						
M2.6	0.45	5.2	○		○	○	○						
M 3	0.5	6		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
M 4	0.7	8			○	○	○	○	○	○	○	○	○
M 5	0.8	10				○	○	○	○		○	○	○
M 6	1.0	12					○	○	○		○	○	○
M 8	1.25	16							○		○	○	○

すべて全ねじです。

ポリスライダー ワッシャー

連続使用温度	65℃/149℉	燃焼性UL94	HB(黒色)
説明	ポリスライダーワッシャーは、優れたポリアミドの性質を活かし組成中に黒鉛粒子を均質に分散させ、浮遊状態にある黒鉛粒子をテープの表面に扁平上の黒鉛層となるよう製造されたものです。面圧によるクリープ変形はほとんどなく、耐クリープ性・摩擦・摩耗特性に優れており、摩擦音が小さく、磨耗が少ないため、摺動・回転部品に適しています。スラストワッシャーとして各種構造用機器部品に用いられています。		

＜ポリスライダー　ワッシャー＞

在庫範囲

呼び	内径(d)	外径(D)	厚み(t)	在庫
1.6	1.6	3.2	0.13	△
			0.25	△
			0.5	△
2	2.1	4	0.13	△
			0.25	△
			0.5	△
2.5	2.6	4.7	0.13	○
			0.25	○
			0.5	○
3	3.1	5.4	0.13	○
			0.25	○
			0.5	○
3.5	3.6	6	0.13	○
			0.25	○
			0.5	○
4	4.1	6.5	0.13	○
			0.25	○
			0.5	○
4.5	4.6	7.2	0.13	△
			0.25	○
			0.5	○

在庫範囲

呼び	内径(d)	外径(D)	厚み(t)	在庫
5	5.2	8	0.13	○
			0.25	○
			0.5	○
6	6.2	9.5	0.13	○
			0.25	○
			0.5	○
7	7.2	11	0.13	○
			0.25	○
			0.5	○
8	8.2	12	0.13	○
			0.25	○
			0.5	○
10	10.2	15	0.13	○
			0.25	○
			0.5	○
12	12.2	18	0.13	○
			0.25	○
			0.5	○
15	15.2	23	0.13	○
			0.25	○
			0.5	○

△印はご用命に応じます。※サイズ呼称　呼び×外径(D)×厚み(t)　例) 1.6 × 3.2 × 0.13